

HONDAFLOH®

粘着テープ ADHESIVE TAPE

ホンダフロー®粘着テープの特長

- 耐熱性(200℃)に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
- 電気絶縁性に優れ、表面のふっ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。

※食品衛生法規格基準に適合した製品です。
(食品添加物等の規格基準、昭和34年厚生省告示第370号)
※ホンダフロー®は本多産業(株)の登録商標です。

ホンダフロー®粘着テープの用途

- ヒートシール用耐熱離型
- 染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング
- ラミネートロール離型用ラッピング
- シューター、ホッパーのライニング
- 耐熱絶縁被覆、スペーサー
- 印刷機、複写機用の紙滑り



標準サイズ表

HAT-Sシリーズ ●PTFEスカイドテープに高耐熱性シリコン粘着剤を塗布したふっ素樹脂感圧テープです。

製品名称	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	備考
HAT-S08N	0.08	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 200	10	
HAT-S13N	0.13	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 200	10	
HAT-S18N	0.18	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 200	10	
HAT-S23N	0.23	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 200	10	

HAT-Fシリーズ ●ガラスクロスにふっ素樹脂 (PTFE) を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコン粘着剤を塗布したふっ素樹脂感圧テープです。

製品名称	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	備考
HAT-F08	0.08	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 200, 300	10	
HAT-F13	0.13	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 200, 300	10	
HAT-F15	0.15	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 200, 300	10	
HAT-F18	0.18	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 200, 300	10	
HAT-F30	0.30	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 200, 300	10	
HAT-F13T	0.13	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 200, 300	10	シリコンゴム粘着性向上
HAT-F18T	0.18	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 200, 300	10	〃

HAT-Fシリーズ(センターフリー) ●テープ中央部に粘着剤を塗布していないふっ素樹脂感圧テープです。

製品名称	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	備考
HAT-F13CF	0.13	25 (10), 38 (20), 50 (20) (括弧内は非粘着部の幅)	10	
HAT-F18CF	0.18	25 (10), 38 (20), 50 (20) (括弧内は非粘着部の幅)	10	

HAT-Pシリーズ ●ガラスクロスにふっ素樹脂 (PTFE) を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコン粘着剤を塗布した剥離紙付きのふっ素樹脂粘着シートです。

製品名称	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	備考
HAT-P603	0.13	1000	10	スタンダード
HAT-P606	0.18	1000	10	〃
HAT-P610	0.30	1000	10	〃
HAT-P603C	0.13	1000	10	ブラックカラー(帯電防止品)
HAT-P606C	0.18	1000	10	〃
HAT-P610C	0.30	1000	10	〃

上記以外の寸法については弊社にお問い合わせください。

 株式会社 吉田SKT
<http://www.y-skt.co.jp>

〈名古屋事業所〉 TEL (052) 302-3030 〈東京事業所〉 TEL (03) 3895-0351 〈横浜営業所〉 TEL (045) 451-0033 〈大阪営業所〉 TEL (06) 6933-5123
〈福山営業所〉 TEL (084) 957-5239 〈広島営業所〉 TEL (082) 962-5403 〈山口事業所〉 TEL (0837) 52-0811