

## 長寿命！引張り・引裂き強さがバツグン

### 特 徴

- 汎用シリコンの**5倍～10倍の寿命**
- 溶着加工が可能で**金型製作の必要がなく**、少ロット対応
- **-40℃～180℃**で機械的強度と品質に変化なし

### 比較表

試験項目	STシリコン	汎用シリコンゴム
硬 さ Hs (JIS)	40	51
引張強さ (Kgf/cm)	115	77
伸 び %	700	300
引裂強さ (Kgf/cm)	53	12

試験方法 JISK 6301



### STは安全です!

従来の汎用シリコンゴム同様食品工業でも安全にご使用いただけるように下記の試験に合格しています。安心してお使いください。

厚生省告示第85号一般規格試験 財団法人 化学薬品検査協会 No.741292

## 用 途

### ダクトバンドとして

- 食品工業全般（製糖・コーヒー・製茶など）で振動ふるい機のシュート、ダクトとして
- 化学薬品の工業（カーボン・樹脂・塗料・油化など）で耐薬品性が必要なジョイントに
- 各種配管のフレキシブルジョイントに

### その他

- 球・Oリング・パッキンなど各種金型成型品も製作できます。
- また切削加工もできますのでご相談ください。

## 発 注 方 法

イージーオーダーシートに必要な事柄を記入してFAXするだけです。なお、見積依頼書も兼ねておりますので、取り合えず、価格が知りたいと思われましたらFAXしてください。



株式会社 吉田SKT

本 社	名古屋市西区花の木一丁目12番20号	TEL(052)524-5211	FAX(052)524-5287
名古屋事業所	名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地	TEL(052)302-3030	FAX(052)302-3040
東京事業所	東京都荒川区町屋五丁目4番6号	TEL(03)3895-0351	FAX(03)3809-2215
横浜営業所	横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル	TEL(045)451-0033	FAX(045)451-0050
大阪営業所	大阪市城東区成育四丁目9番14号	TEL(06)6933-5123	FAX(06)6933-8338
福山営業所	広島県福山市新涯町二丁目1番32号	TEL(084)957-5239	FAX(084)957-5232
広島営業所	広島市西区三篠町一丁目7-13 大和ビル201号	TEL(082)237-8551	FAX(082)237-8552
山口事業所	山口県美祿市大嶺町東分字池尻3058-45	TEL(0837)52-0811	FAX(0837)52-0812
九州営業所	北九州市小倉北区中津口二丁目1番40号 ライオンズマンション小倉駅南505号	TEL(093)511-8250	FAX(093)511-8251

●このカタログの仕様は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。